



DÄMMJUTE PLUS

Recycling JUTE Dämmplatten

Bezeichnung	Dämmjute PLUS
Bauaufsichtliche Zulassung	ETA 20/0606
Inhaltsstoffe	82 – 86 % Jute, 11-13% PLA Fasern als Bindemittel, 3 - 5% Soda als Brandschutz

GRUNDANFORDERUNG 1: Mechanische Festigkeit und Standsicherheit

nicht relevant

GRUNDANFORDERUNG 2: Brandschutz

Brandverhalten (DIN EN 13501-1 + A1)	Klasse E
--------------------------------------	----------

GRUNDANFORDERUNG 3: Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz

Gehalt und/oder Freisetzung gefährlicher Substanzen	Enthält keine gefährlichen Substanzen
---	---------------------------------------

Biologischer Widerstand (Wachstum von Schimmelpilzen) (Anhang B, EAD 040005-00-1201, EN ISO 846)	Level 0
---	---------

GRUNDANFORDERUNG 4: Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung

nicht relevant

GRUNDANFORDERUNG 5: Schallschutz

nicht relevant

GRUNDANFORDERUNG 6: Energieeinsparung und Wärmeschutz

Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D, 23,50$ EN ISO 10456, Annex A of EAD 040005-00-1201)	0,0369 [W/m.K]
$\lambda_D, 23,80$ für Deutschland	0,039 [W/m.K]

Dampfdiffusionswiderstand (EN 12086)	≤ 2.4
---	------------

Wasseraufnahme (EN 1609, method A)	$\leq 3 \text{ kg/m}^2$
------------------------------------	-------------------------

Maße	
- Breite (DIN EN 822)	$\pm 1.5 \%$ T2 (entsprechend EN 13171)
- Dicke (DIN EN 823)	keine Leistung bewertet
- Länge	Anmerkung gemäß EN 13171 gibt es keine Obergrenze der Mattenlänge

Rohdichte (EN 1602)	32 kg/m^3 $\pm 10\%$
---------------------	----------------------------------

Ausdehnungsstabilität unter spez. Bedingungen und Feuchtigkeit	$\leq 3\%$
--	------------

Zugfestigkeit (EN 1608)	$\geq 20 \text{ kPa}$
-------------------------	-----------------------

Dieses technische Merkblatt entspricht dem technischen Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung und verliert bei Erscheinen einer Neuauflage seine Gültigkeit. Es gilt im Zusammenhang mit weiteren Unterlagen der JUTA a.s. Bei der Verarbeitung beachten Sie bitte unsere Verarbeitungshinweise. Die Vorgaben des nationalen Baurechts sind einzuhalten. Eine Haftung durch JUTA a.s. ist ausgeschlossen. Dies betrifft auch Druckfehler und nachträgliche Änderungen technischer Angaben.

